

MAAKT SCHILDEREN EENVOUDIG

DE KEYN ACRYL LAK BRILLANT

BESCHRIJVING	Niet vergelijkende glanzende acrylaatlak voor binnen en buiten.
CLASSIFICATIE	Familie I, klasse 7b2 volgens NBN T 22-003 NFT 36.005.
TOEPASSINGSGBIED	Binnen en buiten houtwerk (deuren, ramen, luiken, ...), leidingen in PVC, ferro en non-ferro metalen (voorzien van een geschikte primer). Woonkamers, keukens, badkamers, kinderkamers, gangen, burelen, enz... Landelijke, stedelijke, industriële en maritieme omgeving. Speciaal aanbevolen voor verfwerken in hotels, restaurants, scholen, hospitalen, banken, burelen, enz... Zeer geschikt voor keukens en badkamers.
ONDERGRONDEN	Uitstekende hechting op hout, metaal en harde PVC mits gebruik van een geschikte primer. Oude zuivere verflagen.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Decoratief en beschermend.
EIGENSCHAPPEN	Glanzend, reukloos, gemakkelijke verwerking, afwasbaar, niet vergelijkend, loopt niet af, goede afronding, ademend, zeer duurzaam, goede hechting, reiniging van het gereedschap met water.
TECHNISCHE KENMERKEN	
- Samenstelling	Bindmiddel : acrylaatcopolymeer in dispersie. Pigment : wit: rutiel titaandioxyde kleuren: lichtstabiel, loodvrij en alkalivast. Verdunner : water. Hulpstoffen : neutrale mineralen en stabilisatoren.
- Vaste stofgehalte in gewicht :	48 % ± 2.
- Viscositeit :	10 - 20 dPa.s Epprecht spindle 3 (20°).
- Densiteit :	Wit: 1,20 ± 0,05.
- VOS :	EU grenswaarde. VOS : EU grenswaarde voor dit product (cat.A/d): 150 g/L (2007) / 130 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 130 g/L VOS.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN	
- Verpakkingen :	0.75 L – 2.5 L.
- Stockering :	Indien vorstvrij bewaart, minimum 2 jaar houdbaar in de ongeopende, originele verpakking.
- Uitzicht in pot :	Halfvloeiende verf.
- Uitzicht droge film :	Hoogglanzend.
- Kleur :	Wit + 38 tinten.
- Gereedschap :	Borstel, rol (synthetische haren 5-8 mm), pistool en airless (opening .013", druk 120 bar).
- Verdunning :	Gebruiksklaar - enkel verdunnen indien aangebracht met pistool (± 15 % water).
- Reiniging van het gereedschap :	Water.
- Aanbrengingsvoorwaarden :	Het product onverdund gebruiken in normale omstandigheden, geenszins bij temperaturen lager dan + 8 °C en/of bij te vochtig weer goed omroeren.
- Rendement :	+ 12 m ² /L per laag.
- Droogtijd :	2 u bij 23 °C en 50 % RV.
- Overschilderbaar :	8 u.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND	
	- Nieuw hout, verzinkt metaal, harde PVC: ontvetten met synthetische thinner, 1 laag DE KEYN PRIMER ACRYL LAK.
	- Ijzer binnen: ontvetten met synthetische thinner, 1 laag DE KEYN IJZER/FER PRIMER.
	- Oude verflagen: afwassen met ammoniakwater; schuren indien nodig en stofvrij maken.
AFWERKING	2 lagen DE KEYN ACRYL LAK BRILLANT.
DATUM VAN DE BIJWERKING	December 2014.

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.