



MAAKT SCHILDEREN EENVOUDIG

# DE KEYN IJZER PRIMER

|  |  |
|--|--|
| <b>BESCHRIJVING</b>  | Loodvrije, uitzonderlijke roestwerende grondlaag voor ferrometalen en gietijzer.   |
| <b>CLASSIFICATIE</b>   | Familie I, klasse 4a volgens NBNT 22-003.<br>NF T 36.005.  |
| <b>TOEPASSINGSGBIED</b>  | Buiten en binnen. Landelijke, stedelijke, maritieme en industriële omgeving. Droge en vochtige atmosfeer. Diverse metaaloppervlakken.  |
| <b>ONDERGRONDEN</b>  | Ferrometalen, gietijzer en oude verven op ijzer.   |
| <b>BELANGRIJKSTE FUNCTIES</b>  | Uitzonderlijk roestwerend.   |
| <b>EIGENSCHAPPEN</b>   | Uitstekende hechting.<br>Loodvrij.   |
| <b>TECHNISCHE KENMERKEN</b><br>- Samenstelling :<br>- Hulpstoffen :<br>- Vlampunt :<br>- Vaste stofgehalte in gewicht :<br>- Densiteit :<br>- VOS :  | Bindmiddel : gemodificeerd alkydhars. Pigment : zinkfosfaat en ijzeroxide. Oplosmiddel : alifatische koolwaterstoffen.<br>Neutrale mineralen.<br>> 61 °C.<br>65 % ± 2<br>1,20 ± 0,05 bij 20 °C<br>EU grenswaarde voor dit product (cat. A/i) 500 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/L VOS.   |
| <b>PRAKTISCHE INLICHTINGEN</b><br>- Verpakkingen :<br>- Stockering :<br>- Uitzicht in pot :<br>- Uitzicht droge film :<br>- Kleur :<br>- Gereedschap :<br>- Verdunning :<br>- Reiniging van het gereedschap :<br>- Aanbrengingsvoorwaarden :<br>- Rendement :<br>- Droogtijd :<br>- Overschilderbaar :<br>- Voorzorgsmaatregel : | 2,5 L en 0,5 L.<br>Minimum 2 jaar houdbaar in ongeopende, originele verpakking.<br>Halfvloeiende verf.<br>Mat.<br>Roodbruin.<br>Borstel en rol.<br>Gebruiksklaar.<br>White spirit.<br>Niet aanbrengen op vochtige ondergrond.<br>± 13 m <sup>2</sup> /L per laag.<br>± 6 u bij 23 °C en 50 % RV.<br>24 u.<br>Product goed omroeren voor gebruik. |
| <b>VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND</b>   | <b>Nieuw:</b> eventueel aanwezige roest verwijderen, stofvrij maken en ontvetten met synthetische verdunner.<br><b>Reeds geschilderd:</b> slecht hechtende verflagen verwijderen, en plaatselijk behandelen zoals bij nieuwe ondergrond. Goed hechtende verflagen ontvetten met ammoniakwater, schuren en stofvrij maken.                        |
| <b>VERFSYSTEEM</b>   | <b>Grondlaag :</b> 1 laag DE KEYN IJZER aanbrengen.<br><b>Afwerking :</b> Buiten met 2 lagen DE KEYN IJZER en binnen met 2 lagen DE KEYN ACRYL LAK SATIN of BRILLANT.<br><b>Opmerking :</b> In een maritieme omgeving kan men best een 2de laag DE KEYN IJZER aanbrengen alvorens af te werken.  |
| <b>DATUM VAN DE BIJWERKING</b>   | December 2014.   |

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.