



MAAKT SCHILDEREN EENVOUDIG

DE KEYN PRIMER ACRYL LAK

BESCHRIJVING	Snel drogende, buitengewoon hechtende acrylaatprimer voor vele ondergronden.
CLASSIFICATIE	Familie I, klasse 7b2 volgens NBNT 22-003. NF T 36-005.
TOEPASSINGSGBIED	Buiten en binnen. Deuren, ramen en ander houtwerk, leidingen, zink,...
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Vochtregulerend, dus geen afschilfering.
ONDERGRONDEN	Geschikt voor hout, ijzer (binnen), aluminium, harde PVC, glas, oude zuivere verflagen.
EIGENSCHAPPEN	Snel overschilderbaar. Reiniging van het gereedschap met water. Gemakkelijke verwerking. Snel drogend. Reukloos. Uitstekende hechting op verschillende ondergrondtypes. Ademend.
TECHNISCHE KENMERKEN - Samenstelling : - Vaste stofgehalte in gewicht : - Densiteit (20 °C) : - VOS :	Bindmiddel : 100 % acrylaathars in dispersie. Pigment : Rutiel titaandioxyde. Verdunner : Water. Hulpstoffen : Neutrale mineralen en stabilisatoren. 55 % ± 2 1,35 ± 0,05 EU grenswaarde voor dit product (cat.A/d): 130 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 130 g/L VOS.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Verpakkingen : - Stockering : - Uitzicht in pot : - Uitzicht droge film : - Kleur : - Gereedschap - Verdunning : - Reiniging van het gereedschap : - Aanbrengingsvoorwaarden : - Rendement : - Consommation : - Droogtijd : - Overschilderbaar :	2,5 L en 0,5 L. Indien vorstvrij bewaart, minimum 2 jaar houdbaar in de ongeopende, originele verpakking. Halfvloeibare verf. Mat. Wit. Borstel, rol (synthetische haren 5-8 mm), pistool en airless (opening .018" - .021", druk 100 - 150 bar). Gebruiksklaar, eventueel een weinig water op zeer absorberende ondergronden; voor pistool: tot 15 % water. Water. Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 10 °C en bij te vochtig weer goed omroeren voor gebruik. 8 tot 12 m ² /L per lag. Ongeveer 30' bij 23°C en 50 % RV. 3 u.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND	- Hout : Stofvrij maken en ontvetten met ammoniakwater (10%). - Verzinkt metaal, zink, aluminium, harde PVC,... : stofvrij maken en ontvetten met synthetische thinner. - Ijzer binnen : ontroesten, ontvetten met synthetische thinner, antiroestbehandeling met DE KEYN IJZER/ FER PRIMER. - Oude verflagen : Ontvetten en afwassen met ammoniakwater; ontglanzen en stofvrij maken.
GRONDLAAG	DE KEYN PRIMER ACRYL LAK aanbrengen.
AFWERKING	2 lagen DE KEYN ACRYL LAK SATIN of BRILLANT.
DATUM VAN DE BIJWERKING	December 2014.

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.